

SPACHTEL FINE .

TDS Nr. TDS405 DE
TDS Datum V1 - 22.12.2009



Typenbezeichnung ⇒ Polyester-Feinspachtel

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein speziell für den Autolackierer entwickelter und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werdender 2K-Polyesterspachtel

- ⇒ hoher Qualitätsstandard
 - ⇒ sehr gute Schleifbarkeit
 - ⇒ nur für Stahluntergründe
 - ⇒ nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe
-

Einsatzgebiet ⇒ Verfüllen von Poren im Füll- und Basisspachtelbereich
⇒ Ausbessern von kleinen Kratzern und Lackschäden

Materialdaten ⇒ Lieferviskosität bei 20°C: pastös
⇒ VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l
⇒ Farbton: weiss
⇒ Spezifisches Gewicht: 1,85g/ml

Untergrund ⇒ sauber, trocken und fettfrei

Dosierung ⇒ Zugabe von 2-3 Gew.% BPO- Härterpaste

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

Topfzeit bei 20° C ⇒ 3-4 Minuten

Trockenzeit bei 20° C ⇒ Lufttrocknung 20-30 Minuten

Reaktionstemperatur ⇒ min. 5° C

Auftrag ⇒ Spachteln

Schleifbarkeit ⇒ Als Füllspachtel: Vorschleif - Trocken mit P80 - P120
Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240
⇒ Als Feinspachtel: Vorschleif - Trocken mit P120 - P180
Nachschleif - Trocken mit P180 - P240

Lagerstabilität ⇒ 6 - 8 Monate bei 18-20 °C im geschlossenen Originalgebinde
